

ふるさと優良住宅ネットワーク設計施工基準チェックシート《RC造住宅》

注意：まもりすまい保険設計施工基準に加え、下記に適合する設計としてください

□コンクリートの品質等

部 位	仕 様
使用するセメント (右記のいずれか)	<input type="checkbox"/> ポルトランドセメント (日本産業規格 R5210) <input type="checkbox"/> フライアッシュセメント (日本産業規格 R5213) <input type="checkbox"/> 高炉セメント (日本産業規格 R5211)
コンクリートのスランプ (右記のいずれか)	<input type="checkbox"/> コンクリート強度が $33\text{N}/\text{mm}^2$ 未満：18cm 以下 <input type="checkbox"/> コンクリート強度が $33\text{N}/\text{mm}^2$ 以上：21cm 以下
コンクリートの単位水量	<input type="checkbox"/> $185\text{kg}/\text{m}^3$ 以下
コンクリート中の空気量	<input type="checkbox"/> 4%~6% (※日最低気温の平滑平年値の年間極値が 0°C を下回る場合)